27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com
R.C.S. : 813 476 322
Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

SOUBETANCHE

IMPERMEABILISANT POUR PARTIES ENTERREES

SOUBETANCHE est une résine adjuvantée permettant la réalisation d'un mortier d'imperméabilisation en couche mince sur parpaings bruts ou bétons banchés.

SOUBETANCHE permet de réaliser une véritable barrière étanche dans les cas de partie enterrées en extérieur et en intérieur (Sous-sols, caves, murs de descente de garage, vide sanitaire…).
SOUBETANCHE peut s'appliquer sur tous types de parpaings pleins ou creuxnorme.

SOUBETANCHE peut également être utilisé en sous enduit pour les murs recouverts de parements ou pierres.

SOUBETANCHE est beaucoup plus économique que les produits en sacs prêt à l'emploi.

SOUBETANCHE est le produit idéal pour les enduits de seuils afin d'éviter la fissuration.

SOUBETANCHE trouve également son emploi pour la réalisation des arases étanches et le montage des trois premiers rangs de parpaing (10 cl pour un sac de ciment).
En concentration forte (1 kg pour 1 kg de ciment) **SOUBETANCHE** est le produit idéal pour les joints de fractionnement, de dilatation ainsi que pour les reprises de fissures.
SOUBETANCHE peut également être utilisé dans cette dilution comme colle souple et étanche.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon

UTILISATION

SOUBETANCHE convient à tout type de support de soubassement (Parpaings, béton, briques, moellons)
Les surfaces doivent être propres, dégraissées et exemptes de laitance de ciment (attention aux huiles de décoffrage…).
Les aspérités du support doivent être corrigées (joints de parpaings, nids de graviers, fissures…).
Les points singuliers (arases, passage de tuyau, scellements…) doivent être traités pour assurer l'étanchéité.
Le support doit être humide mais pas ruisselant.

SOUBETANCHE s'applique à la brosse ou à la lisseuse en deux couches croisées. Le délais entre les deux couches est de 6heures à 20°C. Mélanger **SOUBETANCHE**, eau et ciment jusqu'à l'obtention d'un mortier bien homogène. La durée d'emploi du mélange est de 50 mn. Le délai de remblaiement et de recouvrement est de 7 jours.

Dosage :
• Murs de soubassement (DTU 20-1 Cat 2) : 1,5 litres de **SOUBETANCHE**, 17,5 litres d'eau pour 1 sac de 35 kg de ciment.

•Mur de soubassements (DTU 20-1 Cat 3) : 1 litre de **SOUBETANCHE**, 18 litres d'eau pour 1 sac de 35 kg de ciment.

• Seuil : 0,1 litre de **SOUBETANCHE**, 17 litres d'eau pour 1 sac de 35 kg de ciment.

• Coupure de capillarité : 0,1 litre de **SOUBETANCHE**, 19 litres d'eau pour 1 sac de 35 kg de ciment.

CONSOMMATION : 15 à 25 m² en deux couches pour 35 kg de préparation selon support.

PRECAUTIONS

Bien agiter avant emploi.
Nettoyage des outils à l'eau.
Couleur : Blanc
Aspect : liquide
Densité : 1 **± 1%**
Température d'emploi : de +5° à +30°

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

27 rue des frères lumière - 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN / Tél : 06 86 76 19 13
Mail : l.loison@attila-bat.com / R.C.S. : 813 476 322 / Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE