



27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

ACTIGEL est un adjuvant accélérateur de prise. Exempt de chlorures.
ACTIGEL a une utilisation très large, tant dans les bétons armés qu'en adjonction dans les mortiers.
EN 934



ACTIGEL

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE ANTIGEL -8°C

ACTIGEL permet d'obtenir une réduction notable du temps de prise.

ACTIGEL est compatible avec la chaux aérienne.

ACTIGEL est préconisé pour les travaux suivants :

- Coffrages par temps froid.
- Béton armé.
- Mortiers à base de liants hydrauliques (chaux hydrauliques).
- Mortiers à base de chaux aérienne (chaux grasse).

ACTIGEL est un accélérateur de prise permettant de travailler par des températures basses (lorsque les températures nocturnes risquent d'atteindre -8° C) et par temps humide ou de brouillard.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



UTILISATION

Le bétonnage par temps froid ne peut se faire qu'en tenant compte de certaines règles élémentaires :

1/ Proscrire l'emploi d'agrégats gelés (les agrégats seront stockés couverts et l'on utilisera les couches intérieures des tas).

2/ Protéger avec des bâches le béton frais contre le vent.

3/ Utiliser des ciments dont les dosages ne seront pas inférieurs à 350 Kg/m³, le choix du ciment s'orientera de préférence vers des CEMI 42,5.

L'action d'**ACTIGEL** diminue avec l'augmentation de la teneur en eau du béton ; veillez à ne pas trop hydrater le mélange. L'ajustement de la plasticité par addition d'eau ne doit se faire qu'au bout d'une minute de malaxage.

Diluer **ACTIGEL** dans la première eau de gâchage puis verser le mélange dans la bétonnière ou le malaxeur et enfin, incorporer les agrégats et le ciment.

CONSEILS :

La manipulation d'**ACTIGEL** nécessite des précautions : en cas de contact avec la peau, un abondant rinçage à l'eau est nécessaire pour éliminer le produit . En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin. Lors de l'utilisation, le port de gants et de lunettes de protection est recommandé.

Consultez notre fiche de données sécurité (FDS).

CONSOMMATION : La dose moyenne d'emploi d'**ACTIGEL** est de 500 ml pour 70 Kg de ciment (0,5 à 2% du ciment) selon l'efficacité désirée.

PRECAUTIONS

Bien agiter avant emploi.

Densité : 1,48

Point de congélation : -15°C

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine, fermé.