



AUTOFLEX

Revêtement d'étanchéité sous carrelage

27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882



AUTOFLEX est un revêtement d'étanchéité semi-épais en phase aqueuse, qui forme après séchage un film souple et imperméable.

AUTOFLEX s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides :

- cuisine,
- salle de bain,
- douche...

Il adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre cartonnées.

AUTOFLEX s'applique en 2 couches, seul ou combiné à la Trame **AMIDRO** non tissée, pour une résistance mécanique renforcée.

AUTOFLEX convient à des utilisations sur sols et/ou murs, et devra être recouvert par un carrelage.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



Utilisation

Mélanger avant emploi.

Appliquer **AUTOFLEX** sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.

Dans le cas où vous employez **AUTOFLEX** combiné à la trame **AMIDRO**, appliquer une première couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans pli ni bourrelet et recouvrir un lé par le suivant sur 5 cm environ.

Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hydrométrie et la température ambiante.

Veiller à recouvrir complètement la trame.

Consommation

La consommation moyenne d'**AUTOFLEX** est de 0,4 à 0,5 kg au m² par couche.

Sec au toucher : 20 à 30 minutes.

Caractéristiques

Etat physique : Semi-épais.

Odeur : caractéristique.

PH : 9

Masse volumique: 1,24 ± 0,01kg/dm³

Solubilité : Hydrosoluble

Précautions : Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Sur les supports farineux ou très fermés comme les carreaux de plâtres, utiliser obligatoirement un primaire l'adhérence type COLLIACRO. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conten-
-eurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C
et 30°C.